

## ŠLEHANÝ TMEL

Šlehaný tmel SOUDAL je speciální extra lehká vyplňovací hmota připravená k okamžitému použití. Tmel je výborně brousitelný, vysoce kvalitní a bílý, vhodný na opravy prasklin a nerovností zdiva, dřevěných, dřevotřískových nebo cementotřískových ploch, profilů, desek a jiných prvků z těchto hmot.



### Technická data:

<b>Báze</b>	akrylátová pryskyřice
<b>Konzistence</b>	stabilní pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Zasychání</b>	cca 2hod (dle tloušťky vrstvy)
<b>Zpracovatelnost</b>	+5°C až +35°C
<b>Specifická hmotnost</b>	0,55 +/- 0,05 g/ml
<b>Přetíratelnost</b>	2 hod vodouředitelné barvy, ostatní systémy 24hod.

### Charakteristika:

- velmi dobrá přilnavost na zdivo, dřevo a další savé materiály
- snadno použitelný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se
- po vytvrzení snadno brousitelný
- povrch brousitelný v závislosti na podmínkách již cca po 2 hod.
- rychlé zasychání
- dobře zpracovatelná nestéková pastovitá konzistence
- ředitelný a čistitelný vodou
- vhodný pro interiér i exteriér, odolává působení vody a mrazu (v exteriéru doporučujeme opatřit nátěrem)
- po vyschnutí se nepropadá
- vhodný i na silnovrstvé stěrkování

### Příklady použití:

- tmelení spár, prasklin a vyrovnávání porézních podkladů (omítky, zdivo, dřevo, sádrokarton atd. )
- v interiéru i exteriéru
- vyrovnávání dřevěných, dřevotřískových, cetrisových apod. podkladů
- lokální opravy a tmelení (vyplňování) děr, prasklin, puklin apod. defektů
- vyplňování a zarovnávání stykových přímých i úhlových spár v lištových a deskových spojkách
- velmi vhodný pro opravu prasklin v bytech panelových domů a v sádrokartonových konstrukcích

### Provedení:

Barva: bílá

Balení: 150 ml , 400 ml

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

### Podklady:

**Vhodné povrchy:** všechny typy savých podkladů, obvyklé dřevěné povrchy a podklady kompozitních a vrstvených desek na bázi dřeva, omítky, sádrokarton, zdivo, štuk, beton, panely  
**Stav povrchu:** čistý, suchý bez mastnot a prachu  
**Příprava:** nesoudržné povrchy mohou být zpevněny např. Akrylátovou penetrací Soudal, odstraníme neдрžící částice, chceme-li aplikovat tenkou vrstvu, můžeme příliš savé podklady velmi mírně navlhčit, další přípravy nejsou vyžadovány

### Pracovní postup:

Tmelený povrch, spára, otvor či prasklina se zbaví prachu a nesoudržných částí. Nanáší se špachtlí nebo stěrkou obvykle na suchý a čistý povrch zbavený mastnot a prachu. Ihned po vyplnění tmeleného místa nerovnosti vytváříte a uhladíte povrch tmelem. Pracovní nářadí umyjte ihned po použití vodou. Po cca 2 hodinách můžete vyrovnaný povrch přebrousit a natírat vodouředitelnými barvami. Nátěry ostatními typy barev doporučujeme provádět nejdříve po 24 hodinách. U některých nátěrů, především emailů, je možné, že bude nutné použít podkladový penetrační nátěr.

**Bezpečnost a hygiena:** viz. bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě