



Detail produktu

Hostagrund U2161 blokátor rzi základní barva na kov, 400 ml

Hostagrund je jednosložková **základová impregnační barva** vytvrzovaná vzdušnou vlhkostí. Je určena **k základním impregnačním nátěrům kovů**, kdy zajišťuje následnému nátěrovému systému přilnavost na problematické povrchy (ocelové povrchy se zbytkovou korozi, lehké a barevné kovy). Vysoce účinná je zejména při aplikaci ve vlhkých prostředích, kde jiné nátěry selhávají.

Hostagrund U2161 blokátor rzi základní barva na kov je vhodná:

I pro napouštění pórovitých a málo soudržných savých podkladů. Vytvrzený nátěr má výbornou chemickou odolnost. Je trvale odolný proti mořské vodě, benzínu.

- Podklad: ocel, ocel se zbytkovou rží, hliník, mosaz, zinek, měď, pórovité podklady (beton, dřevo).
- Prostředí: vlhká prostředí exteriéru i interiéru dle nátěrového systému.
- Příklady: podzemní kolektory, kovové nádrže, potrubí, stroje, provozní konstrukce, střešní a mostní konstrukce.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot a volné rzi, mechanicky očištěný. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m².

Ředění:

S 6005 (pro mytí pomůcek). Aplikace štětcem a bezvzduchovým stříkáním je bez ředění.

Příklad postupu:

- 1.) 1-2 x barva Hostagrund tak, aby celková výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla maximálně 10 µm. Druhou vrstvu je možno provádět v rozmezí 2 – 3 h zasychání (20°C / 50 – 98% relativní vzdušné vlhkosti). Při napouštění savých podkladů je možno aplikovat druhou vrstvu hned po vsáknutí. Před aplikací dalších nátěrových hmot je nutná technologická přestávka cca 6 až max. 48 h podle aplikačních podmínek (čím nižší vrstva nátěrového filmu a vyšší teplota a relativní vlhkost vzduchu, tím rychlejší vytvrzování a kratší potřebná technologická přestávka).
- 2.) 1-2 x barva základní S 2003 FORMEX ZÁKLAD NA POZINK v tloušťce nátěrového filmu 40 – 80 µm.
- 3.) 1-2 x email U 2029 INDUSTRIAL PROFI v tloušťce nátěrového filmu 40 – 80 µm.

EAN:	8591235090376
Obj. číslo:	328288
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	BARVY A LAKY HOSTIVARĚ
Značka:	Hostagrund
Hmotnost:	0,5 kg
Url produktu:	https://www.balshop.cz/hostagrund-u2161-blokator-rzi-zakladni-barva-na-kov-400-ml