

BUTYRUB

Butyrub je vysoce kvalitní, plastický, jednosložkový tmel na bázi polybutenu.

Technická data:

Báze	Polybuten
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	oxidační vysychání
Tvorba slupky (20°C/65% r.v.)	do 24 hod.
Smrštění (DIN 52451)	0%
Specifická hmotnost (DIN 53479B)	1,7 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Obsah sušiny	100%

**Charakteristika:**

- velmi dobrá aplikovatelnost a snadná použitelnost
- zůstává trvale plastický, na povrchu vytváří hladkou elastickou slupku
- přetřítelný po 24 hodinách
- velmi dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
- odolný UV záření a povětrnostním vlivům
- dobrá chemická odolnost

Příklady použití:

- veškeré spoje s pohybem do 5 %
- plnicí tmel pro nejrůznější stavební aplikace
- spárování zdíva
- spárování mezi zdívem a rámy oken nebo zárubněmi dveří
- zasklívání jednoduchých dřevěných oken (sklenářský tmel)
- zasklívání skel do betonových nebo kovových rámu
- tmelení spojů kanalizačních a odpadních řádů
- těsnění spojů automobilových karoserií a kontejnerů

Provedení:

Barva: bílá, šedá, černá

Balení: kartuše 310 ml, hliníková střeva 600 ml

Skladovatelnost:

Nejméně 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny savé i nesavé podklady jako dřevo, beton, kámen a ostatní běžné stavební materiály mimo PE, PP, teflon a bitumen (asfalt).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava: není nutná

Doporučujeme provést předběžný test přilnavosti.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 20 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. **PE těsnící tmelařskou šňůru**.

Pracovní postup:

Nanášení: Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole. Povrch upravte Tmelařskou stěrkou.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Čištění: Nevytvrzený **Butyrub** čistěte bezprostředně po aplikaci White Spiritem (lakový benzín). Vytvrzený tmel pouze mechanicky.

Uhlazování povrchu: mýdlovou vodou, **Soudal** vyhlazovač povrchu tmelů

Opravy: **Butyrub**

Poznámka:

- Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření
- Butyrub může být přetírán většinou dostupných barev
- Použité nátěry by měly být dostatečně pružné pro aplikaci na plastický tmel
- Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.
- Nepoužívejte pro zasklívání izolačních dvojskel a bezpečnostních skel
- Nepoužívejte pro spárování přírodních kamenů jako mramor a žula, pro tyto případy použijte Silirub MA

Bezpečnost a hygiena: viz. bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě