

DOBA VYTVRZENÍ – FIS HB

Teplota kartuše FIS HB (minimum +5 °C)	Doba zpracování FIS HB	Teplota kotevního podkladu	Doba vytvrzení FIS HB
		-5 °C - 0 °C	360 min.
		0 °C - +5 °C	180 min.
+5 °C - +20 °C	15 min.	+5 °C - +20 °C	90 min.
+20 °C - +30 °C	6 min.	+20 °C - +30 °C	35 min.
+30 °C - +40 °C	4 min.	+30 °C - +40 °C	20 min.
> +40 °C	2 min.	> +40 °C	12 min.

Pozn.: Uvedené doby vytvrzení platí pro suchý kotevní podklad. V případě zaplaveného otvoru je nutné doby vytvrzení zdvojnásobit a vodu pokud možno odstranit z otvoru.