

# TECHNICKÝ LIST

Vystaveno: 28.03.00

Poslední revize: 21.08.06



## VÝROBEK

Balení

Reference SAP

Barva

<b>TOTAL TECH EXPRESS</b>
Kartuše 290 ml
42507222
Hnědá

## Popis

**TOTAL TECH EXPRESS** je těsnící lepidlo, které kombinuje přilnavost a polivalentnost co se týče materiálů (křehké materiály, pozinkovaná ocel, galvanizovaná ocel, polykarbonáty, metakryláty) s velkou pružností a nepropustností (těsnící), i pod vodou.

## Technické parametry

**Barva:** Hnědá

**Chemická báze:** hybridní polymer. Technologie *ms polymer*

**Stékání (viskozimetr Daniels):** 0 mm

**Obsah sušiny:** > 95%

**Hustota:** 1,44 – 1,48 kg/l

**Vytvoření povrchové vrstvy (2 mm, 23°C, 50% HR):** 7 min.

**Tloušťka zatvrdnutí:** 3 mm(24 hodin); > 5 mm (7 dní)

**Tvrdość Shore A (DIN 53505):** 45-50

**Prodloužení do okamžiku roztržení (DIN 53504):** > 400%

**Pevnost v tahu:** >1,5 Mpa

**Pracovní teplota:** -40°C až +90°C

**Aplikační teplota:** +5°C až +35°C

**Viskozita:** >15000 cP (0,1 s<sup>-1</sup>); 400-800 cP (5 s<sup>-1</sup>); 100-450 cP (10 s<sup>-1</sup>)

**Bez zápachu.**

**Odolné proti UV záření.**

**100% natíratelné po dobu prvních 24 hodin.**

## Použití

- Těsnění nepropustných spojů a dilatačních spár
- Lepení a těsnění stavebních materiálů
- Spojení a uchycení desek, obkladů
- Lepení a těsnění kovových a plastových částí
- Lepení a těsnění průmyslových karosérií
- Lepení sandwichových desek a uchycení izolačních desek (expandovaný polystyren, apod.)
- Kanalizace (zinek, hliník, nekorodující ocel, galvanizované potrubí, PVC, apod.)

# TECHNICKÝ LIST

Vystaveno: 28.03.00  
Poslední revize: 21.08.06



- Výplň a těsnění všech druhů prasklin a trhlin.

## Způsob použití

**Příprava plochy:** Plochy určené k lepení nebo utěsnění musí být zbaveny prachu a mastnoty. Materiál, kterým budete čistit poklady, záleží na povaze materiálu, z kterého jsou vyrobeny, ale v případě kovů nebo skla se doporučuje je čistit pomocí čistého hadříku navlhčeného v acetonu. Způsob čištění podkladů z jiných materiálů je třeba konzultovat s jejich výrobcem.

**Aplikace jako těsnící prostředek:** Odřízněte trubičku na požadovaný průměr a naneste do spáry pomocí vhodné pistole. U svislých spár nanášejte těsnící tmel od zdola nahoru, aby se netvořily vzduchové bubliny uvnitř spáry (praskliny v dlaždičkách, apod). Prstem navlhčeným v mýdlové vodě můžete přejet vytmelenou spáru, aby byl její povrch hladký, nebo chcete-li vytvořit určitý profil, použijte bramboru vytvarovanou do požadovaného profilu nebo jinou formu. Po ztuhnutí je možné seříznout pomocí nože okraje profilů.

**Aplikace jako lepidlo:** Naneste tmel tečkovitě nebo v prouzcích, pokud chcete zároveň něco utěsnit, na předměty určené k lepení. Spojte plochy pomocí mechanických prvků, aby se nehýbaly a nechejte zatvrdnout po dobu minimálně 24 hodin.

**Natření barvou:** Výrobek má širokou přilnavost barev bez nutnosti natření podkladovou barvou. Barvu je možné nanést během prvních 24 hodin od aplikace (doporučujeme provést zkoušku).

**Skladování** Za normálních podmínek a v původním balení je trvanlivost výrobku 15 měsíců. Skladujte na chladném a suchém místě +10°C až 25°C.

**Rozpuštění a očištění** Ve většině případů se výrobek může odstranit mechanicky nebo pomocí rozpouštědla.

**Skladování** 15 měsíců ve svém originálním uzavřeném balení a v chladném a suchém prostředí mezi +10 a 25 °C.

**Bezpečnost** S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách. Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným změnám materiálů a podmínek prosíme zákazníky, aby si provedli zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při dodržení našich obecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným škodám, za které neručíme.

# TECHNICKÝ LIST

Vystaveno: 28.03.00

Poslední revize: 21.08.06



Údaje uvedené v tomto Technickém listě nejsou specifikací vlastností výrobku a nelze je za takové považovat.